

GFコーティング UVコート

溶剤系



💡 特長

✔ 高級感を感じる光沢！

厚膜仕上げなので、高光沢な美しい質感に仕上がり、室内に明るさと高級感をもたらします。

✔ 施工時間が短い！

紫外線 (UV) 照射機を使用して塗料を短時間で硬化させます。施工が短時間で済むため、店舗様の場合、夜間作業で翌朝には営業可能です。

✔ 滑り止め効果も抜群！

施工によって床が滑りにくなり、お年寄りや子供の転倒事故などを予防します。

💡 施工の手順 (イメージ)

AM0:00 閉店
塗装準備 (片付け、養生)



AM1:30～
塗装作業



AM5:00～
照射 (乾燥) 作業



AM6:00～7:00
片付け、完成



💡 性能評価

試験項目		結果	試験条件	
耐薬品性	酸	異常なし	5%硫酸水溶液	24時間スポット後水洗 24時間放置
	アルカリ	異常なし	飽和水酸化カルシウム水溶液	
	アルコール	異常なし	60%エタノール水溶液	
耐汚染性	赤インク	異常なし	水性赤インク	24時間スポット後アルコールで拭き取り 24時間放置
	青インク	異常なし	水性青インク	
	黒マジック	異常なし	マジックインキ	
	赤クレヨン	異常なし	クレパス 赤	
	しょう油	異常なし	濃い口しょう油 特級	
	ソース	異常なし	ウスターソース 特級	
寒熱繰り返し返し		異常なし	60℃×2時間 ⇄ -20℃×2時間 5サイクル	
耐湿性		異常なし	50℃ 90%RH × 100時間	
耐水性		異常なし	80℃温水浸漬 2時間	
耐湿熱性		異常なし	沸騰水を滴下、その上に沸騰水入りビーカーを乗せ、20分放置	
耐擦傷性		異常なし	スチールウール#0000 荷重500g×30往復	